



УКРАИНА

ЧАО «Ивано-Франковскцемент»

77422 с. Ямница, Тысменицкого р-на Ивано-Франковской обл.,
Тел.: (342) 58-37-45, 58-37-03; Факс: (342) 58-37-64

СЕРТИФИКАТ КАЧЕСТВА

на портландцемент, изготовленный на основе клинкера
нормированного состава
ДСТУ Б В.2.7 – 46:2010



112

Условное обозначение цемента: ПЦ I -500P-Н ДСТУ Б В.2.7-46:2010
ПЦ 500-Д0-Н ГОСТ 10178-85

Партия 330 Гарантированная марка 500

Добавки 0
(Тип, количество в. %)

Прочность на сжатие (средняя), МПа	2 дня	32.0
	28 дней	51.0
Нормальная плотность цементного теста, %		29.6

Средняя активность при пропаривании, МПа 40.0

Группа эффективности при пропаривании, 1

Содержание трехкальциевого алюмината (C₃A) в клинкере, % 5,8 – 6,8

Сроки схватывания, ч. мин.: начало 170 мин. конец 260 мин.

Признаки ложного схватывания - нет

Гарантийный срок хранения 60 суток

Отгружено: 30.11.17 г. № 28812436 - 67,7 т. ООО «ВитВанСтрой»,
ООО «ТСО Развитие»

(Дата, № вагона, автотранспорта, тоннаж, адрес потребителя)

Испытательная лаборатория ЧАО «Ивано-Франковскцемент» аккредитована в НААУ на соответствие требований ДСТУ ISO/IEC 17025:2006 (ISO/IEC 17025:2006), аттестат аккредитации зарегистрирован в Реестре Системы №2Т062. Производство продукции сертифицировано на соответствие требований ДСТУ ISO 9001:2009, сертификат на систему управления качеством зарегистрирован в системе УкрСЕПРО.

Согласно НРБУ-97 цемент соответствует I классу и может использоваться для всех видов строительных работ без ограничений

Руководитель лаборатории

 И. М. Гевьюк

печать

“30” ноября 2017 г.